

Working procedure for CERA STAR



- 1. Indication.** Yellow dental alloy for metal-ceramic, inlays, crowns, bridges & telescopic technique.
- 2. Contraindication.** If patients are known to be allergic to any of the components, the material should not be applied.
- 3. Sprueing.** According to the indirect method: 3 mm \emptyset for crowns, 3.5 mm \emptyset for pontics, runner bar 4-4.5 mm \emptyset .
- 4. Investing.** Invest in a reliable phosphate-bonded investment, such as Carrara Universal DL Investment.
- 5. Burn out.** Preheat at 800°C/1470°F for 30-120 min. depending on the size of the muffle ring.
- 6. Casting.** Casting temperature: 1160°C/2192°F in a graphite crucible; or with the flame in a ceramic crucible with for example Elephant Proflux. Use at least 1/3 new metal at each casting. Clean the metal well before re-use, for example by means of sandblasting and steam-cleaning.
- 7. Finishing.** Use carbide burs and/or ceramic bonded stones. The final trimming must be carried out in one direction only by means of fine crossteethed carbide burs! Sandblast with 50-125 micron aluminumoxide (Alublast), (pressure max. 3 bar).
- 8. Cleaning.** With distilled water ultrasonic or by means of a steam cleaner.
- 9. Oxidation.** 3 minutes at 860°C/1580°F without vacuum.
- 10. Bake.** With Carrara ceramic, cooling stage; slow, 5-7 minutes.
- 11. Pre-soldering.** Carrara 950°C/1740°F with Elephant Paste Flux.
- 12. Post-soldering.** Carrara 750°C/1380°F with Elephant Paste Flux.

For a reliable quality we advise to use Cera Star in combination with Carrara ceramic.

Gebrauchsanleitung für CERA STAR

- 1. Indikation.** Gelbe dental Legierung für Metallkeramik, Inlays, Kronen, Brücken & Teleskoptechnik.
- 2. Kontraindikation.** Nicht verwenden wenn eine Allergie gegen einen der Bestandteile bekannt ist.
- 3. Gußstifte.** Gußstifte nach der indirekten Methode: 3 mm \emptyset für Kronen, 3,5 mm \emptyset für Zwischenglieder, 4-4,5 mm \emptyset für Querbalken.
- 4. Einbetten.** Einbetten mit bewährten Phosphat-Einbettmassen, z.B. Carrara Universal DL Investment.
- 5. Vorwärmen.** Vorwärmen bei 800°C für 30 bis 120 Minuten, je nach Gußringgröße.
- 6. Gießen.** Gießtemperatur: 1160°C im Graphittiegel; oder mit der Flamme im Keramiktiegel mit z.B. Elephant Proflux. Bei jedem Guß mindestens 1/3 Neumetall verwenden. Das Metall vor der Wiederverwendung gründlich reinigen, z.B. durch Sand- und Dampfstrahlen.
- 7. Ausarbeiten.** Ausarbeiten mit Hartmetallfräsen und/oder keramisch gebundenen Schleifkörpern. Die letzte Beschleifphase nur mit feinen kreuzverzahnten Hartmetallfräsen in eine Richtung schleifen! Abstrahlen mit aluminiumoxid 50-125 μ m (Alublast), (Druck max. 3 bar).
- 8. Reinigen.** Mit destilliertem Wasser im Ultraschallgerät oder mit Dampfstrahlgerät.
- 9. Oxidbrand.** 3 Minuten bei 860°C ohne Vakuum.
- 10. Aufbrennen.** Mit Carrara Keramik, langsam abkühlen; 5-7 Minuten.
- 11. Vorlöten.** Carrara 950°C mit Elephant Paste Flux.
- 12. Nachlöten.** Carrara 750°C mit Elephant Paste Flux.

Für die keramische Verblendung von Cera Star empfehlen wir die Carrara Systemkeramik. Für diese Kombination bestätigen wir Ihnen maximale Sicherheit und Verträglichkeit.

CERA STAR Eur. Patent EP 0 475 528		25 GRAM
CARRARA ORIGINAL-SYSTEM Made in Germany	Blaßgelbe goldreduzierte dental Guß- und Keramiklegierung Light yellow goldreduced dental casting and ceramic alloy Lichtgele goudgereduceerde dentale giet- en keramieklegering	www.elephant-dental.com REF 540306140
	Typ IV für Metallkeramik, Inlays, Kronen, Brücken & Teleskoptechnik Type IV for for metal-ceramic, inlays, crowns, bridges & telescopic technique Type IV voor metaal-keramiek, inlays, kronen, bruggen & telescoop techniek	
Au=42.0, Pd=15.0, Ag=32.9, In=10.0, Rest Ir, Zn Schmelzintervall, M.R. 990-1050°C Dichte, S.G. 13.1 g/cm ³ Vickershärte, HV5 220/225* Bruchdehnung, Elong. 6/8%* Rp-0.2, 540/570* W.A.K., Lin. T.E.C. 16.9 μ m/m.K (25-500°C), 17.2 μ m/m.K (25-600°C) E-Modul 100 GPa		
* Nach dem guß, as cast, na het gieten/Nach dem brand, after firing, na het opbakken		
ISO 9693 ISO 22674 Rx only	 Elephant Dental B.V. Verlengde Lageweg 10, 1628 PM HOORN, The Netherlands	LOT <input type="text"/>  O344

Gebruiksaanwijzing voor CERA STAR

- 1. Indicatie.** Gele dentale legering voor metaal-keramiek, inlays, kronen, bruggen & telescoop techniek.
- 2. Contra-indicatie.** Niet gebruiken indien een allergie voor een van de bestanddelen bekend is.
- 3. Gietstiften.** Gebruik de indirecte methode: 3 mm \emptyset voor kronen, 3,5 mm \emptyset voor dummy's, 4-4,5 mm \emptyset voor dwarsbalken.
- 4. Inbedden.** Gebruik een betrouwbare fosfaatgebonden inbedmassa, zoals Carrara Universal DL Investment.
- 5. Voorverwarmen.** Op 800°C gedurende 30 tot 120 min., afhankelijk van de gietringgrootte.
- 6. Gieten.** Giettemperatuur: 1160°C in een grafietkroes; of met de vlam in een keramische kroes met b.v. Elephant Proflux. Bij iedere gieting minimaal 1/3 deel nieuw metaal gebruiken. Metaal voor hergebruik goed reinigen, bijv. afstralen en stoomreinigen.
- 7. Afwerken.** Afwerken met hardmetaalfrezen en/of keramisch gebonden slijpstenen. De laatste beslijpfase dient m.b.v. fijne kruisvertande hardmetaal frezen in één richting te worden beslepen! Afstralen met aluminiumoxide van 50-125 micron (Alublast), (druk max. 3 bar).
- 8. Reinigen.** Met gedestilleerd water ultrasonisch danwel met stoomreiniger.
- 9. Oxideren.** 3 minuten bij 860°C zonder vacuüm.
- 10. Opbakken.** Met Carrara keramiek, langzaam afkoelen; 5-7 minuten.
- 11. Voorsolderen.** Carrara 950°C met Elephant Paste Flux.
- 12. Na-solderen.** Carrara 750°C met Elephant Paste Flux.

Voor het opbakken van Cera Star adviseren wij Carrara keramiek.

Met deze combinatie kunnen wij u een maximale zekerheid en verdraagzaamheid garanderen.

Mode d'emploi pour CERA STAR

- 1. Indication.** Alliage dentaire jaune pour métal-céramique, inlays, couronnes, bridges et technique télescopique.
- 2. Contre-indication.** Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des constituants d'alliage.
- 3. Tiges de coulée.** Selon la méthode indirecte: 3 mm \emptyset pour les couronnes, 3,5 mm \emptyset pour les prothèses, 4-4,5 mm \emptyset pour les soutiens transversaux.
- 4. Revêtement.** Utilisez un revêtement sûr à base phosphate du style Carrara Universal DL Investment.
- 5. Préchauffage.** Préchauffage à 800°C pendant 30 à 120 min. selon les dimensions du cylindre de coulée.
- 6. Coulée.** Température de coulée: 1160°C dans un creuset en graphite; ou avec la flamme dans un creuset céramique avec par exemple Elephant Proflux. Utilisez un minimum de 1/3 de métal neuf avec chaque coulée. Nettoyer soigneusement le métal avant la réutilisation, par exemple par décapage au jet et nettoyage à la vapeur.
- 7. Finition.** A l'aide de fraises en métal dur et/ou d'abrasifs céramiques. A la dernière phase de polissage, polir dans un sens avec des fraises en carbure de tungstène, à fine denture croisée! Sablez avec de l'oxyde d'alumine à 50-125 microns (Alublast), (pression max. 3 bar).
- 8. Nettoyage.** Ultrasonique dans de l'eau distillée ou avec un générateur de vapeur.
- 9. Oxydation.** 3 minutes à 860°C sans vide.
- 10. Cuire.** Avec Carrara céramique, refroidir lentement; 5-7 minutes.
- 11. Soudure primaire.** Carrara 950°C avec Elephant Paste Flux.
- 12. Soudure secondaire.** Carrara 750°C avec Elephant Paste Flux.

Nous vous conseillons d'utiliser la céramique Carrara avec les alliages Cera Star.

Avec cette combinaison nous pouvons vous garantir une sécurité et une tolérance maximale.

Istruzione d'uso per CERA STAR

- 1. Indicazione.** Lega dentale giallo per metallo-ceramica, inlay, corone, ponti e tecniche telescopiche.
- 2. Controindicazione.** Non usare in caso di allergia per uno dei componenti.
- 3. Perni di fusione.** Secondo il metodo indiretto: 3 mm \emptyset per le corone, 3,5 mm \emptyset per le parti intermedie, 4-4,5 mm \emptyset per i canali trasversali.
- 4. Riempimento del cilindro.** Utilizzare rivestimenti garantiti, aventi legame fosfatico, come per esempio Carrara Universal DL Investment.
- 5. Preriscaldamento del cilindro.** Preriscaldare il cilindro a 800°C per un periodo di tempo da 30 a 120 minuti, a seconda della grandezza del cilindro.
- 6. Fusione.** Temp. di colata: 1160°C in crogiolo di grafite; o con fiamma in crogiolo ceramico con per esempio Elephant Proflux. Usare almeno 1/3 di nuovo metallo ad ogni fusione. Pulire accuratamente il metallo prima di riutilizzarlo, a.e. tramite sabbiatura o getti di vapore.
- 7. Rifinitura.** Con frese di metallo e/o con routine a legante ceramico non contaminate. La rifinitura finale deve essere eseguita solo in una direzione, utilizzando frese al carburo con taglio incrociato! Sabbiare con ossido di alluminio 50-125 μm (Alublast), (pressione max. 3 bar).
- 8. Pulitura.** Con acqua distillata in apparecchio ad ultrasuoni o vaporizzatore.
- 9. Ossidazione.** 3 minuti a 860°C senza vuoto.
- 10. Cuocere al forno.** Con ceramica Carrara, raffreddamento lentamente; 5-7 min.
- 11. Saldatura primaria.** Carrara 950°C con Elephant Paste Flux.
- 12. Saldatura secondaria.** Carrara 750°C con Elephant Paste Flux.

Con le lega Cera Star consigliamo l'utilizzo della ceramica Carrara.

Con questa combinazione possiamo garantire la massima sicurezza e tolleranza.